

## 紙の厚さ表

この紙の厚さ表は当社における実測値であり参考値です。  
メーカーの保証値ではありませんので、製造ロット毎に  
紙の厚さが変わりますことご了承願います。

また、色上質紙以外の「薄口・中厚口・厚口・特厚口」の厚さの名称は  
厚さをわかりやすくするためミシン目工房が名付けた厚さです。  
そのため他社と呼び方が違いますことご了承下さい。

またオーダーメイド時に、より薄い複写用紙を希望されるお客様のために、  
N50の複写用紙の厚さも掲載いたしました。ご参考下さい。

品種	ミシン目工房使用銘柄	メーカー	厚さの名称	紙の厚さ ( $\mu\text{m}$ )
コピー用紙	三菱PPC用紙N	三菱製紙	64g/m <sup>2</sup> (55k)	91
コピー用紙	三菱PPC用紙ReWFSC	三菱製紙	64g/m <sup>2</sup> (55k)	91
コピー用紙	三菱PPC用紙ReNFSC	三菱製紙	64g/m <sup>2</sup> (55k)	89
上質紙	npi上質	日本製紙	55k 薄口	77
上質紙	npi上質	日本製紙	70k 中厚口	96
上質紙	npi上質	日本製紙	90k 厚口	121
上質紙	npi上質	日本製紙	110k 特厚口	146
色上質紙	紀州色上質紙	北越紀州製紙	薄口	75
色上質紙	紀州色上質紙	北越紀州製紙	中厚口	95
色上質紙	紀州色上質紙	北越紀州製紙	厚口	110
色上質紙	紀州色上質紙	北越紀州製紙	特厚口	150
複写用紙	三菱NCR紙	三菱製紙	N60 薄口	80
複写用紙	三菱NCR紙	三菱製紙	N50 (参考)	64
クラフト紙	タイオウアトラス(未晒)	大王製紙	70g 薄口	95
クラフト紙	タイオウアトラス(未晒)	大王製紙	80g 中厚口	110
クラフト紙	ゴールドアトラス(半晒)	大王製紙	70g 薄口	85
クラフト紙	ゴールドアトラス(半晒)	大王製紙	85g 中厚口	105
カラーIJ対応紙	OKマシュマロ	王子製紙	70k 中厚口	95